

## Kit Piscinas



### CLASSIFICAÇÃO:

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.1.1.2

### DESCRIÇÃO:

O KIT PISCINA é um Acabamento Poliuretano Brilhante bi-componente. Comercializado em forma de KIT: Tinta, Catalisador e Thinner PU.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor: Azul Piscina

Peso Específico: 1,00 - 1,05 g/cm<sup>3</sup>

Ponto de Fulgor: > 38°C

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO:

Resina termoplástica hidroxilada, sistema bi-componente catalisada com isocianato alifático, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas, aditivos especiais, solventes aromáticos, ésteres e glicóis.

Prazo de Validade: 36 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade.

### INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO:

Misturar a Tinta com o Catalisador na proporção, em volume, de 3 (Tinta) : 1 (Catalisador). Após essa mistura aguardar 30 minutos para aplicar. A vida útil da mistura é de 8 horas, transcorrido esse tempo a tinta não poderá ser mais aplicada.

Diluir c/ Thinner PU 473.

Aplicar diretamente na superfície a ser pintada, não usar nenhum tipo de fundo, selador, resina poliéster, ou qualquer espécie de preenchimento. DIRETO NO REBOCO.

Em piscina de alvenaria o reboco deve ser forte: traço de no máximo 4:1, areia : cimento.

Em casos de repintura lixar a superfície até a perda total do brilho.

Rendimento: até 30m<sup>2</sup> galão/demão, o rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação: Rolo de lã, pincel de cerdas macias e pistola.

Secagem toque: 30 minutos

Entre demãos: No máximo de 6 horas.

Final: 12 h

Diluição: Pintura ou repintura diluir de 10 a 15% com Thinner PU 473.

Aplicação com pistola diluir 20% com Thinner PU 473.

Demãos: Uma a duas demãos são recomendadas para atingir a cobertura adequada. Porém o tipo e o estado da superfície pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

Limpeza: Limpe as ferramentas com Thinner PU 473.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 30°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação recomendamos esperar um mínimo de 7 dias para encher a piscina.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.