

CLASSE A INDUSTRIAL

Esmaltes Sintéticos de Alta Performance

Linha de esmaltes sintéticos industriais desenvolvida para proteção, acabamento e durabilidade em superfícies metálicas e de madeira. Oferece excelente aderência, secagem rápida e resistência superior às intempéries, garantindo desempenho profissional em aplicações industriais, agrícolas e estruturais.



Embalagens: 900mL | 3,6L | 18L

FUNDO GALVANEW FOSCO

Fundo anticorrosivo de alta aderência especialmente desenvolvido para superfícies galvanizadas, garantindo excelente base para pintura de acabamento.

Indicado para superfícies galvanizadas novas ou com início de oxidação, internas e externas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Thinner 105	 Lata 900mL - 9 m² * Galão 3,6L - 45 m² * Balde 18L - 120 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 30 min	 Entre demãos 2 horas	 Secagem final 12 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco

Peso Específico: 1,03 – 1,07 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais e solventes alifáticos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Alta Toxicidade



ALTA PROTEÇÃO



EXCELENTE ADERÊNCIA



BASE PARA ACABAMENTO



SECAGEM RÁPIDA



FÁCIL APLICAÇÃO

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Galvanew, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação apresentando oxidação deverão ser totalmente removidas com antiferrugem, retirar com escova de aço, lixar, remover sujidades com auxílio de Thinner 105 Uso Geral.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Remover com auxílio de Thinner 105 Uso Geral.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.