

FORTFLEX

Proteção e resistência para superfícies de alto desempenho.

A linha FORTFLEX reúne produtos desenvolvidos para proteger superfícies expostas às ações do tempo e ao desgaste diário. Com alta resistência, excelente aderência e ótimo desempenho, oferece soluções específicas para telhados e pisos, proporcionando maior durabilidade, proteção e acabamento de qualidade.



Embalagens: 900mL | 3,6L | 18L

FORTFLEX TELHA NEW ALTO BRILHO

Impermeabilizante acrílico desenvolvido para renovar, proteger e valorizar telhados e superfícies de alvenaria. Sua fórmula com elevado teor de sólidos proporciona excelente impermeabilização, acabamento de alto brilho e maior retenção da cor, aumentando a durabilidade das superfícies expostas às intempéries.

Indicado para telhas, paredes de alvenaria, fachadas, tijolos aparentes e demais superfícies internas e externas onde se deseja proteção e acabamento brilhante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de lã  Pincel de cerdas macias  Pistola	 Até 10% com água potável	 Lata 900mL - 8 m² * Galão 3,6L - 30 m² * Balde 18L - 80 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 2 horas	 Entre demãos 6 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branca, incolor, cinza grafite, vermelho óxido, cinza prata, areia, cerâmica e saibro.

Peso Específico: 1,00 – 1,05 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina a base de dispersão aquosa de copolímero de estireno acrílico, aditivos, cargas minerais e pigmentos isento de metais.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Em superfície antiga deve-se efetuar a limpeza com solução tiralimo, com diluição de 1:7 aplicando com trincha, escovar com uma vassoura de cerdas, enxaguar com água abundante. Toda solução tiralimo deve ser removida, aguardar 48 horas em tempo seco e ensolarado para a completa secagem do piso.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.