

PREMIER PRÁTICA

Mais rendimento, praticidade e economia para o dia a dia.

A linha PREMIER PRÁTICA foi desenvolvida para oferecer excelente cobertura, ótimo rendimento e facilidade de aplicação. Indicada para ambientes internos e externos, reúne soluções que combinam desempenho, durabilidade e praticidade, proporcionando resultados de qualidade com excelente custo-benefício.



Embalagens: 3,2L | 16,2L

PREMIER PRÁTICA EMBORRACHADO FOSCO

Revestimento elastomérico com ação impermeabilizante, desenvolvido para oferecer proteção prolongada contra umidade, intempéries e variações climáticas.

Sua película elástica acompanha microfissuras e auxilia na redução térmica do ambiente, proporcionando maior conforto e durabilidade.

Indicada para superfícies internas e externas de concreto, fibrocimento, zinco, alumínio, galvanizado e telhados com aderência direta.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Galão 3,6L - 25 m² * Balde 16L - 70 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 4 horas  Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco.

Peso Específico: 1,20 – 1,30 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Em superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Fundo Preparador de Paredes, para uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de superfícies fracas, reboco fraco, caiação, pintura queimada pelo sol, deverá ser removido. Realizar um nivelamento com Massa Acrílica (interior e exterior). Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Telhados de zinco, alumínio e galvanizado sem pontos de oxidação (ferrugem):

Limpar e aplicar diretamente a Tinta Emborrachada.

Telhados de zinco, alumínio e galvanizado com pontos de oxidação (ferrugem):

Remover e limpar os pontos de oxidação, depois aplicar uma demão de fundo galvanizado e após Tinta Emborrachada New Tintas.

Telhados de materiais ferrosos:

Deve-se aplicar antes Tinta Zarcão New Tintas.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.