

COMPLEMENTOS

Preparação, proteção e acabamento para resultados superiores.

A Linha Complementos New Tintas reúne soluções desenvolvidas para preparar, nivelar, impermeabilizar e proteger superfícies antes e durante a pintura. Produtos que aumentam a aderência, melhoram o rendimento das tintas e garantem acabamentos mais resistentes, uniformes e duradouros para ambientes internos e externos.



TEXTURA PROJETADA

Revestimento texturizado desenvolvido para cobrir imperfeições e proporcionar acabamento decorativo com elevada resistência ao intemperismo e à alcalinidade.

Indicado para reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e superfícies pintadas com PVA ou acrílico.

- Cobre imperfeições
- Hidrorrepelente
- Alta resistência
- Excelente aderência
- Acabamento decorativo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Espátula de aço Desempenadeira	 5% com água potável	 Galão 6kg – 4,5 m² * Balde 25kg – 35 m² *	 Recomendada 1	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 6 horas	 Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Leitoso na embalagem e incolor após secagem.

Peso Específico: 1,88 – 1,92 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Dispersão acrílica modificada, cargas minerais, aditivo e água.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.