

ESMALTE BASE ÁGUA

Acabamento premium com secagem rápida e baixo odor.

O Esmalte Base Água New Tintas foi desenvolvido para proporcionar acabamento liso, excelente cobertura e alta resistência em superfícies de madeira, metais alumínio e galvanizados previamente preparados. Sua fórmula de baixo odor seca rapidamente, não amarela com o tempo e oferece excelente retenção de brilho e cor, sendo ideal para ambientes internos e externos



Embalagens: 900mL | 3,6L

Combina praticidade na aplicação com alta durabilidade, garantindo proteção e beleza por muito mais tempo.

- Baixo odor
- Secagem rápida
- Não amarela
- Excelente cobertura
- Alto rendimento
- Excelente nivelamento
- Fácil aplicação
- Alta durabilidade
- Acabamento brilhante, acetinado ou fosco (conforme a linha)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 8 m² * Galão 3,6L - 24 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 3 a 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco, Verde Folha, Azul França, Cinza, Marrom e Preto.

Peso Específico: 1,10 – 1,17 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina acrílica modificada, cargas minerais, pigmentos, água e aditivos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Para diluição utilizar sempre água potável para que as características do produto sejam mantidas. Nunca utilizar thinners, aguarrás ou outros solventes.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.