

ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM

Proteção inteligente contra a corrosão. Mais resistência, menos trabalho

O Esmalte Direto na Ferrugem New Tintas foi desenvolvido para proteger e renovar superfícies metálicas com praticidade e alta resistência. Sua tecnologia permite aplicação diretamente sobre pontos de ferrugem firmemente aderidos, dispensando fundo anticorrosivo na maioria das situações, formando uma película resistente contra corrosão, umidade e ação do tempo.



Embalagens:
225mL | 900mL | 3,6L

Ideal para portões, grades, estruturas metálicas, máquinas, esquadrias e demais superfícies de ferro expostas em ambientes externos e internos.

- Excelente cobertura
- Fácil aplicação
- Ótimo acabamento
- Excelente aderência
- Alta proteção corrosiva
- Alta resistência às intempéries
- Aplicação direta sobre ferrugem aderida
- Dispensa fundo em grande parte das aplicações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Aguarrás	 Lata 900mL - 6 m² * Galão 3,6L - 20m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 3 a 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

21

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco, Cinza, Cinza Escuro, Tabaco, Marrom e Preto.

Peso Específico: 0,90 – 1,10 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina Alquílica Modificada, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, convertedor de ferrugem e secantes.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, pois a película da tinta estará em processo de cura.

Evite fazer retoques isolados. Eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Nivelador ou Fundo Óleo, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.