

SUPRAMAX

Soluções especiais para aplicações técnicas e de alto desempenho.

A linha SUPRAMAX reúne produtos desenvolvidos para aplicações específicas que exigem elevada resistência, proteção e desempenho. São soluções profissionais para piscinas, demarcação viária, altas temperaturas, preparação de superfícies e proteção contra pichações, oferecendo tecnologia e durabilidade para diferentes desafios.



Embalagens: 3,6L | 18 L

EPOXI SOLVENTE

Esmalte epóxi bicomponente de alta performance, desenvolvido para aplicações que exigem elevada resistência, durabilidade e proteção. Possui excelente aderência, alta dureza superficial e resistência à umidade, abrasão e produtos químicos, proporcionando acabamento uniforme e facilidade de limpeza.

Indicado para pinturas de superfícies internas e externas como concreto, reboco, pisos, azulejos, metais e madeiras não resinosas previamente preparadas.

- Alta resistência
- Excelente aderência
- Fácil limpeza
- Alta dureza
- Acabamento premium
- Proteção prolongada

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Aguarrrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 5 m² Galão 3,6L - 20 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 2 horas	 Entre demãos 16 a 48 horas	 Secagem final 7 dias

Propriedades físico-químicas:

Cor: Transparente

Peso Específico: 0,80 – 0,90 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos, 1,2,4- trimetilbenzeno, etilbenzeno, 1-metoxipropano-2-ol, 2-butoxietanol, xileno, Solvente de nafta (petróleo), aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição.

Prazo de Validade: 36 meses

Informações Toxicológicas: Média Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Não utilizar o produto em superfícies esmaltadas, vitrificadas, com cera ou, silicone ou ainda, em pisos de cimento queimado.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de fundo preparador, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

new tintas



Mais do que cor. Confiança comprovada.