

IMPERMEABILIZANTES

Proteção completa contra umidade, infiltrações e intempéries.

A linha de Impermeabilizantes New Tintas reúne soluções desenvolvidas para vedação, proteção e recuperação de diferentes tipos de superfícies. Com produtos específicos para lajes, telhados, paredes, muros, pisos e áreas sujeitas à umidade, oferece elevada elasticidade, excelente aderência e alta durabilidade para obras novas e manutenções.



VEDANEW MANTA LÍQUIDA MANTA LÍQUIDA ELASTOMÉRICA

Impermeabilizante elastomérico de alto desempenho que forma uma película contínua, flexível e resistente aos raios UV, maresia e intempéries. Além da impermeabilização, proporciona redução térmica e acústica, acompanhando a dilatação natural da estrutura.

Indicado para lajes, telhados, concreto, fibrocimento, alumínio, galvanizado, zinco, paredes externas e superfícies com aderência direta.

- Reforçado com borracha reciclada
- Impermeabilizante elastomérico
- Antiderrapante
- Alta elasticidade
- Acompanha movimentações estruturais
- Resistente ao desgaste
- Produto sustentável

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Balde 16kg - 25 m²	 Recomendadas 2 a 4	 Ao toque 2 horas	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 4 dias

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco acetinado.

Peso Específico: 1,30 – 1,35 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Em superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Fundo Preparador de Paredes, para uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de superfícies fracas, reboco fraco, caiação, pintura queimada pelo sol, deverá ser removido. Realizar um nivelamento com Massa Acrílica (interior e exterior). Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Telhados de zinco, alumínio e galvanizado sem pontos de oxidação (ferrugem):

Limpar e aplicar diretamente a Tinta Emborrachada.

Telhados de zinco, alumínio e galvanizado com pontos de oxidação (ferrugem):

Remover e limpar os pontos de oxidação, depois aplicar uma demão de fundo galvanizado e após Tinta Emborrachada New Tintas.

Telhados de materiais ferrosos:

Deve-se aplicar antes Tinta Zarcão New Tintas.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.