

BHELZA

Soluções econômicas para pintura e acabamento com qualidade e rendimento.

A linha BHELZA foi desenvolvida para oferecer soluções acessíveis para pintura de paredes, texturas e acabamentos, mantendo boa cobertura, fácil aplicação e desempenho adequado para obras e reformas com excelente custo-benefício.



MASSA CORRIDA PVA

Desenvolvida para nivelar e corrigir superfícies internas, a Massa Corrida PVA proporciona excelente poder de enchimento, fácil lixamento e acabamento liso e uniforme.

Indicada para reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes previamente pintadas com tinta látex.

- Alto poder de enchimento
- Fácil lixamento
- Fácil aplicação
- Acabamento liso
- Uso interno

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Espátula de aço Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Lata 1,5kg - 1,7 m² * Galão 6kg - 5,7 m² * Balde 25kg - 45 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco.

Peso Específico: 1,70 – 1,80 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Dispersão vinil acrílica modificada, cargas minerais, aditivo, água e hidrocarbonetos alifáticos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Para garantir a aderência da tinta para acabamento sobre a massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar preferencialmente um pano úmido e aguardar aproximadamente 30 minutos para iniciar a pintura.

Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, lizando entre demãos quando necessário.

Reboco novo: aguardar a secagem e cura de no mínimo de 28 dias, aplicar uma demão de selador acrílico pigmentado. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.

Concreto novo altamente absorvente (gesso fibrocimento): aplicar fundo preparador de paredes New Tintas conforme recomendações da embalagem.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, devem ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.